

Test Method: ...	شماره: ۱۰۶۸۷	کد فرم: LF51-00
تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۶/۱۰/۰۱	تاریخ انجام آزمایش: ۱۳۹۶/۱۰/۰۱	تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

شماره صفحه: ۱ از ۱

متقاضی: مدیریت محترم شرکت صدف کوه فلارد

نتیجه تست فیزیکی

17618-77003	کد آزمایشگاه
SJ-05	کد نمونه ارسالی
2.7	وزن مخصوص
0.27 %	میزان جذب آب
1250 Kg/cm ²	مقاومت در حالت خشک
1050 Kg/cm ²	مقاومت در حالت اشباع
3	سختی
ناچیز	تخلخل

با تشکر

کانساران بینالود

مدیر عامل جواد همتی



کپی گزارش آزمون بدون مهر و امضا آزمایشگاه فاقد اعتبار می باشد	با توجه به عدم نمونه گیری توسط آزمایشگاه، نتایج فقط بازگو کننده نمونه های آزمایش شده می باشند
عدم قطعیت اندازه گیری در فاصله اطمینان ۹۵٪ و K=2 محاسبه شده است	گزارش آزمون نباید مجدداً کپی شود مگر اینکه به صورت کامل و از تمام صفحات باشد

آزمایشگاه / دفتر مرکزی : جاده دماوند، نرسیده به بومهن، پارک فناوری پردیس

دفتر اصفهان : اصفهان، خیابان ۲۲ بهمن، خیابان حمزه شمالی، نبش خیابان رکن الدوله شرقی، پلاک ۸۵، ساختمان بینالود، طبقه سوم، واحد ۴

تلفن : ۳۲۶۴۰۰۹۱ : تلفکس : ۳۲۶۴۰۰۹۲ تلفن همراه : ۰۹۱۳۰۹۱۹۴۲۴

esf@binaloud.com www.binaloud.com